

HARMONY

CASABLANCA MALIK/12,5X12,5

Modelo: **CASABLANCA MALIK/12,5X12,5**
Referencia: **29421 GREEN**
Tamaño: **12,5x12,5** cm
Espesor: **8,00** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Absorción de Agua

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| EN ISO-10545-3 | Absorción de Agua | 3% < E < 6% |
|----------------|-------------------|-------------|

Características Mecánicas

| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| EN ISO 10545-11 | Resistencia al cuarteo | Cumple |
| EN ISO 10545-9 | Resistencia al choque térmico | Cumple |
| EN ISO-10545-4 | Fuerza Rotura | > 1000 N |
| EN ISO-10545-4 | Resistencia a la Flexión | > 22 N/mm ² |

Características Superficiales

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|
| EN ISO 10545-7 | Resistencia a la abrasión superficial | 4 |
| EN ISO 10545-7 | Revoluciones efecto visible | 6000 rev. |
| EN-101 | Resistencia al rayado | 5 |

Características Químicas

| | | |
|-----------------|---|----------|
| EN ISO-10545-13 | Acidos y Bases de alta concentración | HA/HA/HA |
| EN ISO-10545-13 | Acidos y Bases de baja concentración | LA/LA/LA |
| EN ISO-10545-13 | Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina | A/A |
| EN ISO-10545-14 | Resistencia a las Manchas | 5/-/5/5 |

Características Antideslizamiento

| | | |
|-------------------|--|---|
| DIN-51130 | Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado | - |
| UNE-41901:2017 EX | Resistencia deslizamiento (Test del péndulo) | 0 |

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **003CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.