

HARMONY

PIQUE 3D BORDEAUX/10X10

Modelo: **PIQUE 3D BORDEAUX/10X10**
Referencia: **31060** **BORDEAUX**
Tamaño: **10X10** cm
Espesor: **16,00** mm
Acabado: **Natural**
Material: **REVESTIMIENTO - GRUPO BIII**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	> 10%
----------------	-------------------	-------

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
-----------------	------------------------	--------

EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
----------------	-------------------------------	--------

EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 600 N
----------------	---------------	---------

EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexión	> 12 N/mm ²
----------------	--------------------------	------------------------

Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	-
----------------	-----------------------------	---

EN-101	Resistencia al rayado	3
--------	-----------------------	---

Características Químicas

EN ISO-10545-13	Ácidos y Bases de alta concentración	GHA*/GHA*/HA
-----------------	--------------------------------------	--------------

EN ISO-10545-13	Ácidos y Bases de baja concentración	GLA*/GLA*/LA
-----------------	--------------------------------------	--------------

EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Doméstica / Sales Piscina	A/A
-----------------	---	-----

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	5/-/5/5
-----------------	---------------------------	---------

Características Antideslizamiento

DIN-51130	Ángulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	-
-----------	--	---

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **004CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.