

HARMONY

MERAKI SAND/90X90X0,9/A/C/R

| | | |
|-------------|---------------------------------|------|
| Modelo: | MERAKI SAND/90X90X0,9/A/C/R | |
| Referencia: | 37923 | SAND |
| Tamaño: | 90X90 | cm |
| Espesor: | 9,00 | mm |
| Acabado: | Antideslizante | |
| Material: | PORCELANICO - GRUPO BIa | |
| | GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA | |

Absorción de Agua

| | | |
|----------------|-------------------|---------|
| EN ISO-10545-3 | Absorción de Agua | < 0,5 % |
|----------------|-------------------|---------|

Características Dimensionales

| | | |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| EN ISO-10545-2 | Aspecto Superficial | > 95% |
| EN ISO-10545-2 | Curvatura | ± 0,5 % / ± 2,0 mm |
| EN ISO-10545-2 | Espesor | ± 5% / ± 0,5 mm |
| EN ISO-10545-2 | Longitud y anchura | ± 0,6 % / ± 2,0 mm |
| EN ISO-10545-2 | Ortogonalidad | ± 0,5% / ± 2,0 mm |
| EN ISO-10545-2 | Rectitud de los Lados | ± 0,5 % / ± 1,5 mm |

Características Mecánicas

| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| EN ISO 10545-11 | Resistencia al cuarteo | Cumple |
| EN ISO 10545-12 | Resistencia a la helada | Cumple |
| EN ISO 10545-9 | Resistencia al choque térmico | Cumple |
| EN ISO-10545-4 | Fuerza Rotura | > 1300 N |
| EN ISO-10545-4 | Resistencia a la Flexión | > 35 N/mm ² |

Características Superficiales

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|
| EN ISO 10545-7 | Resistencia a la abrasión superficial | 4 |
| EN ISO 10545-7 | Revoluciones efecto visible | 6000 Rev. |
| EN-101 | Resistencia al rayado | 6 |

Características Químicas

| | | |
|-----------------|---|----------|
| EN ISO-10545-13 | Acidos y Bases de alta concentración | HA/HA/HA |
| EN ISO-10545-13 | Acidos y Bases de baja concentración | LA/LA/LA |
| EN ISO-10545-13 | Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina | A/A |

HARMONY

MERAKI SAND/90X90X0,9/A/C/R

Modelo: **MERAKI SAND/90X90X0,9/A/C/R**
Referencia: **37923** **SAND**
Tamaño: **90X90** cm
Espesor: **9,00** mm
Acabado: **Antideslizante**
Material: **PORCELANICO - GRUPO B1a**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Características Químicas

| | | |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| EN ISO-10545-14 | Resistencia a las Manchas | 5/-/5/5 |
|-----------------|---------------------------|----------------|

Características Antideslizamiento

| | | |
|-----------|--|------------------|
| ANSI A137 | Coefficiente de fricción dinámico (DCOF) | > 0,42 |
|-----------|--|------------------|

| | | |
|-----------|---|------------|
| BS-7976-2 | Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles) | +36 |
|-----------|---|------------|

| | | |
|-----------|--|-------------|
| DIN-51130 | Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado | R-11 |
|-----------|--|-------------|

| | | |
|-------------------|--|----------|
| UNE-41901:2017 EX | Resistencia deslizamiento (Test del péndulo) | 3 |
|-------------------|--|----------|

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.